

Грунтовка БЕТОНОКОНТАКТ



- повышает адгезию покрытий к основанию
- придает основанию водоотталкивающие свойства
- паропроницаема
- пригодна для внутренних и наружных работ
- готова к применению
- увеличивает срок службы финишного покрытия

Грунтовка «Бетоноконттакт» Cementplus - предназначена для предварительной обработки под последующие отделочные работы (оштукатуривание структурными, декоративными и гипсовыми штукатурками, облицовку керамической плиткой и т. д.)

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Состав | водная дисперсия акриловых сополимеров, пигментов и минеральных наполнителей |
| Плотность | ок. 1,3 кг/дм ³ |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Время высыхания при температуре 20 ± 2 °C | не более 2-3 часов |
| Расход | 0,2 – 0,5 л/ м ² (в зависимости от впитывающей способности основания) |
| Цвет | Розовый |
| Варианты фасовки | Ведро по 12 кг. и 7 кг. |

Подготовка основания

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих адгезию грунта (жиров, смазочных масел, битума, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.). Отслаивающиеся элементы удалить. Окна, двери и прочие элементы конструкции, не подлежащие грунтованию, необходимо укрыть малярным скотчем для предохранения от загрязнения.

Приготовление раствора

Перед применением тщательно перемешать, в случае необходимости, для удобства нанесения разбавить чистой водой не более 5 % от объема грунта.

Выполнение работ

Обработка основания производится при температуре не ниже +5 °С. В емкость налить необходимое количество грунтовки. Нанести равномерно грунт валиком или кистью на обрабатываемую поверхность, исключая подтеки. Отделочные работы производить после полного высыхания. Как правило, бывает достаточно однократного нанесения.

Рекомендации

Инструмент и емкость сразу после использования промыть водой.

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Срок хранения

Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +30 °С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке: 12 месяцев с момента изготовления. Срок годности – 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной нераскрытой упаковке.

Упаковка

Поставляется в пластиковых ведрах по 12 кг. и 7 кг.