

Декоративная штукатурка «КОРОЕД»

Соответствует требованиям ГОСТ 54358-2017



- легкое нанесение
- паропроницаемая
- влагостойкая, морозостойкая
- пластичная
- на основе белого цемента
- новая рецептура

Декоративная штукатурка «КОРОЕД» - применяется для оштукатуривания стен в качестве финишного слоя при внутренней и наружной отделке зданий. Образует покрытие, которое внешне и на ощупь напоминает структуру коры дерева. Легко наносится, паропроницаема, обеспечивает длительную защиту от атмосферных воздействий. Предназначена для эксплуатации как в базовых цветах, так и под покраску акриловыми или силиконовыми красками. Короед в белом цвет подходит под колеровку водно-дисперсионными красителями. Наносится ручным способом на ровные минеральные основания (бетон, кирпич, цементно-известковые и гипсовые штукатурки) и гипсокартонные плиты.

Технические характеристики

Цвет	Белый, серый
Вяжущее	Цемент
Консистенция	Порошок

Прочность при сжатии	10 МПа (белая) и 6,5 МПа (серая)
Адгезия к основанию	0,65 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,19-0,23 л
Расход сухой смеси при слое 10 мм	3,9 кг/м ²
Рекомендуемая толщина клеевого слоя	3 мм
Жизнеспособность раствора	120 минут
Морозостойкость	50 циклов
Температура выполнения работ	+5 ... +30 °С
Температура эксплуатации	-40 ... +50 °С

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать «Бетоноконттакт» «Цемент плюс». Гипсовые и другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения производства ООО «Цемент Плюс» («Универсальной», «Глубокого проникновения»- в зависимости от вида основания).

Приготовление раствора

1 кг. сухой смеси затворить в 0,19-0,23 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг 4,75-5,75 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5 мин., после этого вторично перемешать.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Нанесение на основу

Нанести приготовленный раствор металлической кельмой. Дать раствору «отвисеться» на стене примерно 5-20 минут (устанавливается экспериментально для данного типа основания и соответствующей погоды). После этого затереть пластиковой теркой. Для получения желаемой фактуры типа «Короед» поверхность затирается круговыми движениями. Для получения фактуры «Дождик» штукатурку следует затирать движениями сверху вниз или движениями по диагонали. В процессе отделки рабочую поверхность пластиковой кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей крошки, смачивая в чистой воде. По завершении работ инструменты промыть чистой водой. Штукатурка наносится в одном направлении от угла до угла, методом «мокрое-по-мокрому», не допуская высыхания затертых участков до нанесения очередных. Если необходимо прервать работу, то вдоль линии, где заканчивается штукатурный слой,

приклеивается малярный скотч и формируется фактура. Затем скотч удаляется вместе с остатками свежей штукатурки.

Рекомендации

Производитель рекомендует проводить все отделочные работы, с использованием данных материалов в соответствии со сводом правил «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия».

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Поставляется в бумажных мешках по 25 кг.