

Стяжка для пола



- с добавлением армирующих волокон
- подходит для устройства системы «теплый пол»*
- минимальная усадка
- большой срок службы

Стяжка для пола – предназначена для подготовки прочных, ровных оснований (стяжек) для последующей укладки декоративных напольных покрытий, нанесения тонкослойных напольных ровнителей таких как - Наливной пол самонивелирующийся «Цемент плюс», CP 100 floor. Применяется для внутренних работ, в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется для устройства системы «теплый пол» с толщиной слоя 30 мм.*

Технические характеристики

Цвет	Серый
Вязущее	Цемент
Консистенция	Порошок
Прочность при сжатии	15 МПа
Прочность на изгиб	3 МПа
Адгезия к основанию, не менее	0,5 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,25-0,26 л

Расход сухой смеси при слое 10 мм	18-20 кг/м ²
Рекомендуемая толщина клеевого слоя	5-50 мм
Жизнеспособность раствора, не менее	30 минут
Возможность хождения через	24 часа
Морозостойкость	35 циклов
Температура выполнения работ	+5 ... +35 °С

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать "Бетоноконтакт" "Цемент плюс". Гипсовые и другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения производства ООО "Цемент Плюс" ("Универсальной", "Глубокого проникновения"- в зависимости от вида основания).

Приготовление клея

1 кг. сухой смеси затворить в 0,25- 0,26 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг. 6,25 -6,5 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, до получения однородной массы (время перемешивания 2-4 мин). По истечению 10-12 мин повторно перемешать в течение 2-3 минут после чего раствор готов к применению.

Выполнение работ

Приготовленный раствор наносится на основание и выравняется правилом. Выровненный слой следует защищать от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей в течение трех суток во избежание слишком быстрого высыхания. Для устройства последующего выравнивающего слоя рекомендуется использовать наливной пол «Цемент плюс» «СР 100 floor» , Наливной пол самонивелирующийся «Цемент плюс» . При выполнении выравнивания по основам плавающего типа или в системах теплоизоляции полов, в системах полов с подогревом — рекомендуется использовать металлическую сетку в слое материала, закрепленную к основе, и делать дилатационные швы, для компенсации температурного расширения.

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Стяжка для пола поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг.