

Стяжка для пола

Соответствует ГОСТ 31357-2007



- с добавлением армирующих волокон
- подходит для устройства системы «теплый пол» *
- минимальная усадка
- большой срок службы

Стяжка для пола – предназначена для подготовки прочных, ровных оснований (стяжек) для последующей укладки декоративных напольных покрытий, нанесения тонкослойных напольных ровнителей таких как - Наливной пол самонивелирующийся «Цемент плюс», CP 100 floor. Применяется для внутренних работ, в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется для устройства системы «теплый пол» с толщиной слоя 30 мм. *

Технические характеристики

Цвет	Серый
Вязущее	Цемент
Консистенция	Порошок
Прочность при сжатии, не менее	10 МПа (B15)
Прочность на изгиб (через 28 суток)	4 МПа (Bтb3,2)
Адгезия к основанию, не менее	0,8 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,19-0,24 л

Расход сухой смеси при слое 10 мм	18-20 кг/м ²
Рекомендуемая толщина клеевого слоя	5-50 мм
Жизнеспособность раствора, не менее	30 минут
Возможность хождения через	24 часа
Морозостойкость	50 циклов
Температура выполнения работ	+5 ... +30 °С

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать «Бетоноконтакт» «Цемент плюс». Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения производства ООО «Цемент Плюс» («Универсальной», «Глубокого проникновения»- в зависимости от вида основания).

Приготовление клея

1 кг. сухой смеси затворить в 0,19-0,24 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг. 4,75-6 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, до получения однородной массы (время перемешивания 2-4 мин). По истечению 5 мин повторно перемешать в течение 2-3 минут после чего раствор готов к применению.

Выполнение работ

Приготовленный раствор наносится на основание и выравняется правилом. Выровненный слой следует защищать от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей в течение трех суток во избежание слишком быстрого высыхания. Для устройства последующего выравнивающего слоя рекомендуется использовать наливной пол «Цемент плюс» «СР 100 floor», Наливной пол самонивелирующийся «Цемент плюс». При выполнении выравнивания по основам плавающего типа или в системах теплоизоляции полов, в системах полов с подогревом — рекомендуется использовать металлическую сетку в слое материала, закрепленную к основе, и делать дилатационные швы, для компенсации температурного расширения.

Производитель рекомендует проводить все отделочные работы, с использованием данных материалов в соответствии со сводом правил «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия».

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Стяжка для пола поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг.