



- для межплиточных швов до 6 мм
- защита от плесени и грибка
- высокая стойкость к истиранию
- трещиностойкая

Предназначена для заполнения швов керамических, керамогранитных, каменных облицовок, включая мраморные и стеклянных облицовки, устроенных на недеформирующихся основаниях (таких как бетон, цементные стяжки и штукатурки), на полах и стенах внутри и снаружи зданий, при ширине шва до 6 мм. Влагостойкая, рекомендуется для использования в ванных комнатах, душевых, кухнях и т.д.

Технические характеристики	
Количество воды затворения	0,72-0,8 л. на 2 кг. сухой смеси
Температура применения	+5 °С до +30 °С
Технологический проход возможен	через 8 часов
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	не менее 10 МПа
Температура эксплуатации	от - 25 °С до +50 °С
Расход затирки (в зависимости от размера плитки, ширины и глубины шва)	0,2 – 1 кг/м ²

Указанные технические характеристики верны при температуре +23 ±2 °С и относительной влажности воздуха 60 %