

Смесь сухая клеевая CP 70 aqua

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56387-2018



- устойчива к сползанию плитки
- на основе белого цемента
- водостойкая
- устойчива к хлорированной воде
- пригодна для наружных работ
- экологически безопасна

CP 70 aqua - предназначена для укладки мрамора, гранита, керамической плитки, клинкерной плитки, керамогранита крупного формата (до 7200 см²), натурального камня, газоблока, стеклянной мозаики на полы и стены при внутренних и наружных работах, а также для отделки бассейнов, фонтанов и других резервуаров с водой. Смесь рекомендуется использовать на большинстве видов оснований, включая систему «теплые полы», при облицовке фасадов зданий, а также для помещений с повышенной проходимостью и нагрузками.

Характеристики продукта	
Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Марка клея	C2 TE
Характеристики применения	
Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 3 мм	2,5 кг/м ²
Оптимальная толщина клеевого слоя	3-6 мм
Время использования клея	не менее 180 минут
Время открытого слоя	не менее 30 минут
Время полного набора прочности	28 суток
Затирка швов на стенах допускается через	8 часов
Затирка швов на полах допускается через	24 часа
Возможность хождения	24 часа
Температура применения	от+5Сдо+30 С
Формат плитки	до 7200 см ²
Характеристики эксплуатации	
Адгезия (прочность сцепления с основанием) через 28 суток	не менее 1,4 МПа
Срок хранения в сухих условиях в оригинальной упаковке	12 месяцев
Морозостойкость	не менее 25 циклов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать "Бетоноконтакт" "Цемент плюс". Гипсовые и другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовками производства ООО "Цемент Плюс" ("Универсальной", "Глубокого проникновения"- в зависимости от вида основания) – с последующей проверкой впитывающей способности.

Приготовление раствора

1 кг. сухой смеси затворить в 0,21-0,25 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг. 5,25 -6,25 л. воды). Перемешивание вести ручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5 мин., после

этого вторично перемешать. Клей наносится зубчатым шпателем, размер зубца которого зависит от размера плитки. Следует помнить, что время жизни нанесенного на поверхность раствора составляет приблизительно 30 минут, по истечении этого времени раствор необходимо удалить с основания.

Выполнение работ

Плиточный клей наносят тонким слоем не более 6 мм, затем выравнивают, используя зубчатый шпатель с нужной шириной зубца. Размер зубцов выбирают в зависимости от размера плиток. При этом его держат почти перпендикулярно к поверхности. Площадь нанесения не следует делать слишком большой, достаточно нанести примерно 0,5 кв. метра. Стоит помнить, что время жизни нанесенного на поверхность раствора составляет приблизительно 30 минут. По истечении этого времени раствор необходимо удалить с основания. При использовании состава для стеклянной мозаики, с подложкой, содержащей в составе металлы, во избежание окислительной реакции, необходимо ознакомиться с инструкцией по укладке. При облицовке поверхностей изделиями из натурального или искусственного камня толщина клеевого слоя определяется исполнителем исходя из проектной документации с учетом статистических и динамических нагрузок на выбранную поверхность. При использовании натурального камня или искусственного материала, площадь которого превышает 900 см², перед установкой его в проектное положение необходимо нанести клеевой раствор так же на обратную сторону данного материала. При устройстве облицовки на клеевой прослойке с использованием крупноразмерных элементов из натурального камня и искусственных плит толщиной более 12 мм. Необходимо установить дополнительные крепежные элементы в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации.

Внимание!

Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, повышенная или пониженная температура и влажность влияют на технологические характеристики смеси. Указанные характеристики (жизнеспособность раствора, время укладки плитки, время корректировки, возможность хождения) действительны при температуре воздуха +21 ±2 °С и относительной влажности воздуха 60 %.

Качество смеси гарантируется только при точном соблюдении инструкции по применению. Внимательно изучите инструкцию и строго соблюдайте последовательность операций и пропорций замеса. Производитель рекомендует проводить все отделочные работы, с использованием указанных материалов, в соответствии со сводом правил «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия»

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Условия и сроки хранения

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев.

Упаковка

Смесь сухая клеевая поставляется в бумажных мешках по 25 кг.